

Centrale d'enrobage	EST ENROBES Route de Stasbourg 67601 SELESTAT tel : 03 88 58 80 30 fax: 03 88 82 88 74	
GB 0/14 cl 3		NF P 98-138
EB 14 Assise 35/50		NF EN 13 108-1

FORMULE	<i>Catalogue</i> F177 A	<i>Centrale</i>
Date d'étude :	mars-15	

Epaisseur moyenne d'utilisation en cm	8 à 14cm
---------------------------------------	-----------------

Composition BB	coupure	producteur	cat.	ppc	%	
	0/4	LEONHART	a	41%	39,2%	
	4/6	LEONHART	B III	10%	9,6%	
	6/10	LEONHART	B III	22%	21,0%	
	10/14	LEONHART	B III	25%	23,9%	
	Filler	HAURI		2,0%	1,9%	
	bitume		35/50	4,7	4,49%	>4,2%

Caractéristiques Bitume			
pénétrabilité à l'aiguille NF EN 1426	39	Température bille anneau	51,7

Caractéristiques BB	
MVR Granulats	2,651
MVR Enrobés	2,476
Teneur en liant	4,49%
Module de richesse	2,92

Composition granulométrique	Tamisé %	
Tamis en mm		
20	100	
16	100	
14	98	
12,5	92	
10	77	
8	64	
6,3	55	
4	43	
2	30	
0,5	16	
0,25	11	
0,063	7,2	

Essais Duriez (NF EN 12 697-12 methode B)		
MVR	2,476	
MVA Duriez	2,268	
% vides	8,4%	
R à 18 °C, 7j ,	10,3	
Tenue eau : r/R	85	>70

Essai maniabilité PCG (NF EN 12697-31)		
Nombre de girations ou de coups doubles:		
C 10	20,6	
C 40	12,6	
C 60	10,5	
C 100	8,3	
C 200	6,2	<10%

Essai Orniéragé (NF EN 12 697-22)		
Pourcentage de vides des plaques d'essai	7,8%	
1000 cycles % d'ornièrè	2,9	
10 000 cycles % d'ornièrè	3,9	
30 000 cycles % d'ornièrè	4,3	<10%